AC-STOP

DURCISSEUR, MINERALISATEUR ET HYDROFUGE

PRESENTATION

AC-STOP est un hydrofuge qui utilise l'eau comme véhicule, et s'en sert pour cristalliser et se durcir.

Ce produit a une très grande profondeur de pénétration dans les supports tels que pierre tendre, plâtre, béton cellulaire, ciment.

Il se cristallise à l'aide de l'eau et se fixe entre les molécules formant ainsi une surface très résistante.

AC-STOP a aussi le pouvoir de durcir les supports tendres et permet également l'imperméabilisation et le traitement en profondeur (3 à 4 mm), rendant le matériau plus résistant.

Domaine d'application

AC-STOP s'applique au pulvérisateur, à la brosse ou au rouleau sur support préalablement mouillé.
AC-STOP s'utilise partout où l'**assèchement définitif** est nécessaire (étanchéité, effritement, poussiérage des vieux fonds, chapes, murs, etc.…)
AC-STOP est un « **FIXATEUR DE SALPETRE** » et empêche les remontées capillaires.
En effet, on pourra enduire sur un support sain ce qui évitera des auréoles, des cloquages ainsi que de la barbe qui résulte d'une pierre contenant du sodium.

Mode d'emploi

- **Arrosage abondant à l'eau du support jusqu'à saturation**.
- Application de **AC-STOP** entre deux ou trois couches jusqu'à saturation
- Ne pas oublier de diluer **AC-STOP** avec 20 % pour la 1ère couche
- Application si nécessaire d'une barbotine
- 1ère couche : 300 à 400 g au m^2
- 2ème couche à 5 heures d'intervalle minimum, 200 à 300 g au m^2
- Nettoyage des outils avant séchage.

Avantages

Produit minéral qui conserve toute son efficacité en s'intégrant définitivement au matériau.
AC-STOP une fois cristallisé dans le support, est insoluble dans l'eau et insensibles aux agents chimiques naturels ordinaires.
Accélérateur de prise (3 à 5 %) pour scellement de gond, enduit de tableau de fenêtre et de porte.

SECURITE D'EMPLOI

- Produit alcalin, manipuler de préférence avec gants et lunettes.
- PROTEGER LES SURFACES PEINTES, VITREES, CARRELEES AINSI QUE LES ALLIAGES LEGERS (alu, chrome, cuivre, zinc, etc.…).
- Dans le cas d'une projection accidentelle, rincer immédiatement à l'eau.
- Stocker à l'abri du gel.
- Ininflammable et non toxique.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

DESACT-AC

DESACTIVANT POUR BETONS LAVES PRET A L'EMPLOI

PRESENTATION

DESACT-AC est un désactivant pour bétons lavés.

DESACT-AC retarde la prise en surface pour laisser apparaître, après lavage sous pression, les granulats présents dans la masse du béton.

Un béton désactivé cumule les avantages de la résistance du béton, et d'un anti-dérapant naturel inusable.

DESACT-AC est destiné aux bétons incorporant des granulats de 12 à 20 mm.

La profondeur de désactivation est comprise entre 4 et 8 mm.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Blanc
- Odeur : Inodore
- pH : 5
- Masse volumique : 1.01 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

DESACT-AC s'emploie dans les domaines suivants : place publique, zone piétonne, trottoir, allée de garage, entourage de piscine, terrasse, bac décoratif…
La formulation du béton mis en oeuvre doit être celle d'un béton désactivé.

Mode d'emploi

- Agiter **DESACT-AC** avant emploi.
- Appliquer au pulvérisateur **DESACT-AC** immédiatement après disparition de l'eau de ressuage.
- La couleur blanche de **DESACT-AC** permet de contrôler la bonne application.
- Après durcissement du béton à coeur, et avant la prise en surface, laver à l'eau sous pression. Le retard de la prise en surface (jusqu'à 20 heures après le gâchage), varie selon le type de ciment, la température ambiante, l'hygrométrie, la présence de vent…
- Si lors du lavage sous pression, des granulats sautent, augmenter le délai avant lavage. Surveiller scrupuleusement l'évolution de la prise pour ne pas risquer de dépasser le temps de fin de prise du béton.
- CONSOMMATION MOYENNE : de 5 à 6 m2 au litre.

Précautions d'emploi

- Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées.
- Eviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30°C) et /ou vent fort.
- Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

Conseils d'utilisation

- Lors de la fabrication du béton, il est conseillé d'utiliser le plastifiant réducteur d'eau **AC-PLAST** ou **AC-FLUID**. Ce produit homogénéise le béton et facilite la mise en oeuvre.
- Afin de protéger dans le temps les surfaces en gravillons lavés contre les taches et le développement de mousses ou de micro-organismes, nous recommandons d'appliquer une protection de surface de type **HYDROLEO AC**.

Stockage

- Stocker **DESACT-AC** dans son emballage d'origine, dans un endroit protégé du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Maintenir à l'abri du gel.
- Conserver à température comprise entre +5 et +25°C.
- Durée de vie : 12 mois

Sécurité

- Symboles de danger : Aucun
- Phrases de risques : Aucune
- Phrases de sécurité : Aucune

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

DESACT-PRO

DESACTIVANT POUR BETONS LAVES PRET A L'EMPLOI

PRESENTATION

DESACT-PRO est un désactivant pour bétons lavés.

DESACT-PRO retarde la prise en surface pour laisser apparaître, après lavage sous pression, les granulats présents dans la masse du béton. Un béton désactivé cumule les avantages de la résistance du béton, et d'un anti-dérapant naturel inusable.

DESACT-PRO est destiné aux bétons incorporant des granulats de 6 à 15 mm. La profondeur de désactivation est comprise entre 2 et 4 mm.

Pour désactiver des surfaces verticales, il existe DESACT-PRO GEL.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Blanc
- Odeur : Inodore
- pH : 5
- Masse volumique : 1.01 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

DESACT-PRO s'emploie dans les domaines suivants : place publique, zone piétonne, trottoir, allée de garage, entourage de piscine, terrasse, bac décoratif… La formulation du béton mis en oeuvre doit être celle d'un béton désactivé.

Mode d'emploi

- Agiter **DESACT-PRO** avant emploi.
- Appliquer au pulvérisateur **DESACT-PRO** immédiatement après disparition de l'eau de ressuage.
- La couleur blanche de **DESACT-PRO** permet de contrôler la bonne application.
- Après durcissement du béton à coeur, et avant la prise en surface, laver à l'eau sous pression. Le retard de la prise en surface (jusqu'à 20 heures après le gâchage), varie selon le type de ciment, la température ambiante, l'hygrométrie, la présence de vent…
- Si lors du lavage sous pression, des granulats sautent, augmenter le délai avant lavage. Surveiller scrupuleusement l'évolution de la prise pour ne pas risquer de dépasser le temps de fin de prise du béton.

CONSOMMATION MOYENNE : de 4 à 5 m2 au litre.

Précautions d'emploi

- Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées.
- Eviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30°C) et /ou vent fort.
- Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

Conseils d'utilisation

- Lors de la fabrication du béton, il est conseillé d'utiliser un plastifiant réducteur d'eau type **AC-PLAST** ou **AC-FLUID**.
- Ce produit homogénéise le béton et facilite la mise en oeuvre.
- Afin de protéger dans le temps les surfaces en gravillons lavés contre les taches et le développement de mousses ou de micro-organismes, nous recommandons d'appliquer la protection de surface **HYDROLEO AC**.

Stockage

- Stocker **DESACT-PRO** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Maintenir à l'abri du gel.
- Conserver à température comprise entre +5 et +25°C.
- Durée de vie : 12 mois

Sécurité

Symboles de danger : Aucun
Phrases de risques : Aucune
Phrases de sécurité : Aucune

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

HYDRO S

IMPERMEABILISANT POUR TOUTES SURFACES POREUSES

PRESENTATION

HYDRO S se présente sous la forme d'un liquide incolore, prêt à l'emploi.

Il a été spécialement formulé pour hydrofuger en surface des murs et façades en élévation.

Domaine d'application

HYDRO S s'applique sur tous les matériaux de construction : ciment, béton, brique, tuile, toit de chaumes, stuc, amiante-ciment, pierre, béton cellulaire, enduit teinté ou non.
HYDRO S n'est pas efficace sur des supports non poreux du type : métaux, plastique, verre, carrelage vitrifié, etc…

Mode d'emploi

Les supports devront être sains, propres et secs.
Eliminer à la brosse l'excédent de ciment et les parties friables.
Les traces de salpêtre et efflorescences seront traitées à l'aide de DECAP CIM.
Les bactéries ou micro-organismes à l'aide de MOUSS NET.
Pour les constructions neuves, attendre la stabilisation du support (28 jours).
En cas de nettoyage à haute pression, attendre 8 jours que le support soit sec en profondeur.
S'applique à la brosse ou en pulvérisation à basse pression de **BAS en HAUT**.
Dans tous les cas appliquer jusqu'à reflux du support : **HYDRO S** doit couler sur 30 à 40 cm.
Après 4 heures de séchage, HYDRO S ne risque plus d'être entraîné par la pluie.
Après 24 heures, le traitement aura acquis ses qualités définitives.
Les performances du traitement des matériaux ne seront optimales que s'il est appliqué une quantité suffisante **d'HYDRO S**.
Consommation : 3 à 8 m^2 au litre suivant les supports.

Avantages

Augmente la durée de vie des matériaux.
Laisse respirer les matériaux.
Stoppe la pénétration de l'eau de pluie.
Supprime les infiltrations dues au faïençage de certains enduits.
Supprime totalement les désordres dus au gel.
Facile d'emploi et économique.
Une seule couche suffit.

SECURITE D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par température inférieure à + 5° C ou supérieure à + 35° C, ainsi que par temps de pluie ou de gel menaçant.
- Non toxique.
- Ne craint pas le gel, stocker à l'abri des fortes chaleurs.
- Produit inflammable.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

HYDROFUGE AC

HYDROFUGE OLEOFUGE SOLVANTE POUR MARBRE ET GRANIT

PRESENTATION

HYDROFUGE AC pénètre dans les pores des matériaux et empêche la pénétration des eaux de pluie ou de ruissellement, des huiles et des hydrocarbures tout en conservant leurs aspects initiaux.

HYDROFUGE AC protège de la pollution atmosphérique, résiste aux vapeurs agressives aux embruns marins et aux cycles gel/dégel.

Après pénétration dans le substrat, HYDROFUGE AC forme une barrière étanche, ce qui permet un auto nettoyage des surfaces traitées (sans supprimer la perméabilité aux gaz des matériaux).

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Nature liquide
- Couleur incolore à légèrement jaune
- Odeur légèrement solvantée
- Densité 0.78
- pH non applicable
- Point éclair 40° C
- Composition: agents fluorés, additifs de pénétration

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

HYDROFUGE AC s'utilise sur les sols en carrelages peu poreux (marbre et granits). Il permet la protection des façades d'immeubles, monuments, sculptures.
HYDROFUGE AC supprime les infiltrations d'eau et les taches d'huile à l'intérieur des
matériaux absorbants.

Mode d'emploi

- Nettoyer parfaitement les surfaces (lichens, mousses, taches d'huile et de graisse) avant application du **HYDROFUGE AC**.
-Traitement horizontal des dallages.
- En pulvérisation: utiliser le produit pur.
Consommation moyenne: environ 0.25 L/ m^2 / couche. S'applique en 1 couche sur matériaux poreux, en 2 couches pour matériaux très poreux.

Avantages

HYDROFUGE AC agit de façon préventive contre mousses, algues, lichens et champignons.

Stockage

HYDROFUGE AC doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Conserver hors de portée des enfants.
- Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais bien ventilé.
- Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles – ne pas fumer.
- Ne pas manger, ne pas boire, et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible luimontrer l'étiquette).
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon.
- Ne pas respirer les vapeurs.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

HYDROLEO AC

TRAITEMENT HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE EN PHASE AQUEUSE

PRESENTATION

HYDROLEO AC est un traitement hydrofuge oléofuge de surface prêt à l'emploi à base de fluoropolymères en dispersion aqueuse.

Il forme une protection efficace, durable et incolore contre la pénétration d'eau, huile ou graisse pour les matériaux de construction tels que le béton, la brique, la pierre naturelle…

HYDROLEO AC ne modifie pas la perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau du support traité, pour devenir après séchage, une barrière anti-tache et anti-graffiti, facilement nettoyable.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Caractéristique
- pH : 6
- Masse volumique : 1.01 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

HYDROLEO AC s'applique sur support vertical et/ou horizontal pour la protection des terrasses, des abords de piscines, garages, façades, toitures…
En espace public, il facilite l'élimination des graffitis, affiches et chewing-gums.

Mode d'emploi

- Agiter **HYDROLEO AC** avant emploi.
- Appliquer **HYDROLEO AC** à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur.
- Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes.
- Imprégner jusqu'à saturation du support en 1 couche ou 2 couches frais sur frais selon la porosité du support.
- Séchage en 12 heures.
- Pour les applications sol, réouverture au trafic sous 24 heures.
- Pour les supports très peu poreux, préférez l'emploi d'HYDROFUGE AC qui présente un meilleur pouvoir de pénétration des supports.
- CONSOMMATION MOYENNE : 0.25 litre au m2 par couche.

Précautions d'emploi

- Eviter de travailler sous forte chaleur, gel et/ou vent fort.
- En extérieur, ne pas appliquer sous la pluie ou risque de pluie.
- Pour les utilisations en abord de piscine, attention au risque de chute lié à la formation d'un film d'eau sur le sol.
- Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

Stockage

- Stocker **HYDROLEO AC** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
- Durée de vie : 24 mois

Sécurité

- Symboles de danger : Aucun
- Phrases de risques : Aucune
- Phrases de sécurité : S 25 Éviter le contact avec les yeux
- S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S 37 Porter des gants appropriés.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

MAXI-CURE

PRODUIT DE CURE POUR BETONS ET MORTIERS EN PHASE AQUEUSE

PRESENTATION

MAXI-CURE est un produit de cure concentré, diluable à l'eau, spécialement élaboré pour minimiser l'évaporation de l'eau en début de prise des bétons et mortiers.

MAXI-CURE forme en surface une pellicule régulatrice d'évaporation pour garantir une parfaite hydratation du ciment.

MAXI-CURE assure une protection optimale contre la dessiccation afin de prévenir la fissuration et la chute des résistances mécaniques, et augmenter la durabilité des ouvrages.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Blanc
- Odeur : Légèrement piquante
- pH : 5
- Masse volumique : 1.04 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

MAXI-CURE s'applique en surface du béton frais lorsque les conditions climatiques (soleil, chaleur ou vent) accélèrent l'évaporation de l'eau de gâchage. Il s'emploie pour les ouvrages présentant un rapport surface/volume élevé comme les dalles, radiers ou chapes, les bétons routiers, les ouvrages d'art, les bétons préfabriqués…

Mode d'emploi

- Agiter **MAXI-CURE** avant emploi.
- Diluer **MAXI-CURE** à raison de 1 volume pour 1 volume d'eau.
- Appliquer au pulvérisateur en surface du béton frais immédiatement après disparition de l'eau de ressuage.
- **MAXI-CURE** s'éliminera naturellement sous l'action du trafic et/ou des agents atmosphériques.
- CONSOMMATION MOYENNE : de 4 à 5 m2 au litre.

Précautions d'emploi

Dans le cas d'application rapide d'un revêtement en surface du béton qui ne laissera pas le temps pour une élimination totale de **MAXI-CURE**, employer un primaire d'accrochage type **AC-LATEX** ou éliminer les résidus de **MAXI-CURE** par brossage.

Stockage

- Stocker **MAXI-CURE** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
- Durée de vie : 12 mois

Sécurité

- Bien refermer après usage.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des gants et des lunettes de protection.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

OLEO-HYDRO

HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE SANS SOLVANT

PRESENTATION

OLEO-HYDRO est un liquide incolore d'imperméabilisation, spécialement conçu pour hydrofuger des surfaces sèches ou humides.

SECURITE D'EMPLOI

- Attaque légèrement le verre et l'aluminium, en cas de projection, lavez immédiatement à l'eau.
- Stocker à l'abri du gel.
- Par temps ensoleillé ou chaud, humidifier au préalable le support et appliquer OLEO-HYDRO à l'abri du soleil.
- Ne pas absorber, tenir hors de la portée des enfants.

Domaine d'application

OLEO-HYDRO s'applique sur tous matériaux de construction : ciment, béton, pierre, enduit teinté ou non, tuile, brique, etc.…. N'est pas efficace sur des supports non poreux de type : métaux, plastique, verre, carrelage vitrifié, marbre, céramique…

Mode d'emploi

Les supports devront être propres. Nettoyer et brosser les surfaces à traiter, éliminer les efflorescences.
Pour les constructions neuves, attendre 28 jours avant l'application.
L'efficacité d' **OLEO-HYDRO** est obtenue après 7 jours d'application.
S'applique de bas en haut, à la brosse, au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur jusqu'à saturation du support. Temps de séchage : environ 3 à 12 heures. Ne pas marcher pendant 3 à 4 heures après application sur le sol.
CONSOMMATION : 2 à 8 m^2 au litre.
Le nettoyage du matériel se fera à l'eau.

Avantages

-**OLEO-HYDRO imperméabilise les surfaces restées humides**.
-Empêche les infiltrations d'eau dans les matériaux. La pluie glisse sans pénétrer les matériaux.
-Donne un mur « **sec en profondeur** », les matériaux ne peuvent plus éclater, ni se fissurer sous l'action du gel.
-Incolore, ne modifie pas la teinte des matériaux.
-Laisse les murs secs à l'intérieur, exempts de tâches, déformations, peintures abîmées et papiers décollés.
-N'obstrue pas les pores des matériaux traités, **le support respire**, la perméabilité à la vapeur d'eau est maintenue. Empêche les salissures grasses de se fixer (huiles, mazout…) et l'encrassement causé par la pollution. Facilite le nettoyage ultérieur.
-Elimine la formation des mousses et des lichens…

IMPORTANT : Le produit est réactif, il ne doit pas être appliqué s'il y a risque de pluie dans les 12 heures, délai nécessaire pour la polymérisation.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

PIERRDUR AC

MINERALISANT DES PIERRES ET CIMENTS

PRESENTATION

PIERRDUR AC est un liquide incolore en phase aqueuse prêt à l'emploi, formulé à partir de silicates, qui réagit par minéralisation avec les silicates déjà contenus dans la pierre, le ciment, le plâtre, les briques. Il diminue la porosité de ses matériaux, renforce leurs structures en les rendant moins friables et moins poreux.

Grâce à cette transformation, les matériaux sont moins sensibles aux remontées capillaires et permet de lutter contre l'apparition de salpêtre et de moisissures.

PIERRDUR AC diminue la porosité des supports mais ne la bloque pas totalement. Il permet les échanges gazeux, le support respire.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide visqueux
- Couleur : incolore
- Odeur : inodore
- pH du produit : 11.8 à 20°C
- pH de la solution à 1% : 10.5 à 20°C
- Hydrosolubilité : soluble
- Densité à 20°C : 1.3
- Point d'ébullition : 100.7°C
- Viscosité à 20°C : 110 +/- 30 cps

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

PIERRDUR AC peut s'utiliser en intérieur ou en extérieur. Il permet le traitement des murs ou sols, en pierres poreuses, en béton, enduit et plâtre. L'application peut se faire sur support humide.
PIERRDUR AC s'applique indifféremment sur support ancien ou neuf.
Dans le cas d'une chape en béton, respecter le temps de séchage de 28 jours.

Mode d'emploi

Sur pierre calcaire :
- Appliquer une première couche de **PIERRDUR AC** à saturation avec un pulvérisateur dilué à 1L pour 1L d'eau.)
- Attendre l'absorption de la première couche avant d'appliquer la deuxième couche pure.

Consommation moyenne : environ 0.25L / m^2 / couche.
Sur béton ou mortier :
- Le béton devra avoir un mois de durcissement avant le traitement.
- Bien nettoyer le support avant.
- Procéder pour l'application comme sur pierre calcaire.
- Même consommation.
- Dès que la dernière couche est sèche, laver à grande eau.

Protéger le verre, les peintures, l'aluminium et tout autre support sensible des projections de **PIERRDUR AC**.
NEUTRALISATION DES FONDS ALCALINS-TRAITEMENT AVANT PEINTURE.
- Pulvériser en une seule couche **PIERRDUR AC** dilué à 1L pour 2L d'eau.
- Laisser sécher 48 heures.

Stockage

PIERRDUR AC doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Bien refermer après usage
- Eviter le contact avec la peau et les yeux
- Porter des gants et des lunettes lors de l'application
- Consulter la fiche de données de sécurité.
- En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

AC PRO BATIMENT

PRO-CURE

PRODUIT DE CURE POUR BETONS ET MORTIERS PRET A L'EMPLOI

PRESENTATION

PRO-CURE est un produit de cure en phase aqueuse, prêt à l'emploi, spécialement élaboré pour minimiser l'évaporation de l'eau en début de prise des bétons et mortiers.

PRO-CURE forme en surface une pellicule régulatrice d'évaporation pour garantir une parfaite hydratation du ciment.

PRO-CURE assure une protection optimale contre la dessiccation afin de prévenir la fissuration et la chute des résistances mécaniques, et augmenter la durabilité des ouvrages.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Blanc
- Odeur : Légèrement piquante
- pH : 6
- Masse volumique : 1.02 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

PRO-CURE s'applique en surface du béton frais lorsque les conditions climatiques (soleil, chaleur ou vent) accélèrent l'évaporation de l'eau de gâchage.
Il s'emploie pour les ouvrages présentant un rapport surface/volume élevé comme les dalles, radiers ou chapes, les bétons routiers, les ouvrages d'art, les bétons préfabriqués…

Mode d'emploi

- Agiter **PRO-CURE** avant emploi.
- Appliquer au pulvérisateur en surface du béton frais immédiatement après disparition de l'eau de ressuage.
- **PRO-CURE** s'éliminera naturellement sous l'action du trafic et/ou des agents atmosphériques.
- CONSOMMATION MOYENNE : de 4 à 5 m2 au litre.

Précautions d'emploi

Dans le cas d'application rapide d'un revêtement en surface du béton qui ne laissera pas le temps pour une élimination totale de **PRO-CURE**, employer un primaire d'accrochage type **AC-LATEX +** ou éliminer les résidus de **PRO-CURE** par brossage.

Stockage

- Stocker **PRO-CURE** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
- Durée de vie : 12 mois.

Sécurité

- Symboles de danger : Aucun
- Phrases de risques : Aucune
- Phrases de sécurité : Aucune

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

PROSTOP

TRAITEMENT HYDROFUGE ANTI-SALPETRE PRET A L'EMPLOI

PRESENTATION

PROSTOP est un hydrofuge anti-salpêtre prêt à l'emploi en phase aqueuse qui assure un traitement préventif et curatif des éléments de construction envahis de mousses, moisissures, efflorescences de salpêtre et/ou bactéries...

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Inodore
- pH : 11
- Masse volumique : 1.03 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

PROSTOP stoppe la pénétration de l'eau dans les supports.
PROSTOP assure un traitement en surface et en profondeur. Il empêche les reprises d'eau extérieures et les remontées capillaires. Il pourra être recouvert par tous les revêtements muraux habituels : papiers peints, tissus, crépis et tous types de peinture…
PROSTOP favorise au maximum les échanges gazeux et garantit la perméabilité optimale du support à la vapeur d'eau.

Mode d'emploi

PROSTOP peut être utilisé de deux façons en traitement préventif et curatif par pulvérisation ou en traitement curatif par gravité.
Pour le traitement curatif nous recommandons le traitement par gravité qui stoppe les remontées capillaire à la base du mur. Il est fortement conseillé de mettre en place une ventilation après le traitement dans les constructions anciennes dont les murs sont très humides.

- TRAITEMENT PAR PULVERISATION

Nettoyer, gratter les supports et éliminer toutes les parties friables avant travaux.
Appliquer PROSTOP au pinceau, rouleau ou en pulvérisation de bas en haut.
CONSOMMATION MOYENNE : 1 litre = 5 m2.

- TRAITEMENT PAR GRAVITE

CONSOMMATION MOYENNE : 5 litres = 1 m linéaire.
1. Percer des trous de diamètre de 18 à 20mm en quinconce ayant une inclinaison de 30%. (image)
2. Percer jusqu'à 75% de l'épaisseur du mur.
Les murs ayant une largeur supérieure à 55cm devront être percés des deux cotés. (image)
3. Effectuer un 1er remplissage des trous. Attendre 72 heures et effectuer un deuxième remplissage.
72 heures après le deuxième remplissage sonder les trous a l'aide d'une tige, si le fond du trou sondé est sec, un troisième remplissage sera nécessaire.
(image)
4. Attendre que humidité résiduelle des murs s'évapore avant de reboucher les trous.
La durée peut variée de 15 à 90 jours suivant l'épaisseur des murs et leur taux d'humidité, etc...

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

PROSTOP

TRAITEMENT HYDROFUGE ANTI-SALPETRE PRET A L'EMPLOI

Stockage

- Stocker **PROSTOP** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre +5 et +25°C.
- Durée de vie : 12 mois

Sécurité

- Symboles de danger : (image)
- Corrosif.
- Contient du EC 215-181-3 HYDROXYDE DE POTASSIUM
- EC 250-807-9 POTASSIUM METHYLSILANETRIOLATE
- Phrases de risques : R34 - Provoque des brûlures.
- Phrases de sécurité : S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
- S45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- S60 - Eliminer le produit et son récipient comme déchet dangereux.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

PROSTOP+

TRAITEMENT HYDROFUGE ANTI-SALPETRE CONCENTRE

PRESENTATION

PROSTOP+ est un hydrofuge anti-salpêtre concentré, diluable à l'eau, qui assure un traitement préventif et curatif des éléments de construction envahis de mousses, moisissures, efflorescences de salpêtre et/ou bactéries...

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Incolore
- Odeur : Inodore
- pH : 14
- Masse volumique : 1.14 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

PROSTOP+ stoppe la pénétration de l'eau dans les supports.
PROSTOP+ assure un traitement en surface et en profondeur. Il empêche les reprises d'eau extérieures et les remontées capillaires. Il pourra être recouvert par tous les revêtements muraux habituels : papiers peints, tissus, crépis et tous types de peinture…
PROSTOP+ favorise au maximum les échanges gazeux et garantit la perméabilité optimale du support à la vapeur d'eau.

Mode d'emploi

PROSTOP+ se dilue à raison de 1 volume pour 4 volumes d'eau. Il peut être ensuite utilisé de deux façons en traitement préventif et curatif par pulvérisation ou en traitement curatif par gravité.
Pour le traitement curatif nous recommandons le traitement par gravité qui stoppe les remontées capillaire à la base du mur. Il est fortement conseillé de mettre en place une ventilation après le traitement dans les constructions anciennes dont les murs sont très humides.

- TRAITEMENT PAR PULVERISATION

Nettoyer, gratter les supports et éliminer toutes les parties friables avant travaux.
Après dilution, appliquer PROSTOP+ au pinceau, rouleau ou en pulvérisation de bas en haut.
CONSOMMATION MOYENNE APRES DILUTION : 1 litre = 5 m2.

- TRAITEMENT PAR GRAVITE

CONSOMMATION MOYENNE APRES DILUTION : 5 litres = 1 m linéaire.
1. Percer des trous de diamètre de 18 à 20mm en quinconce ayant une inclinaison de 30%. (image)
2. Percer jusqu'à 75% de l'épaisseur du mur.
Les murs ayant une largeur supérieure à 55cm devront être percés des deux cotés. (image)
3. Effectuer un 1er remplissage des trous. Attendre 72 heures et effectuer un deuxième remplissage.
72 heures après le deuxième remplissage sonder les trous a l'aide d'une tige, si le fond du trou sondé est sec, un troisième remplissage sera nécessaire.
(image)
4. Attendre que humidité résiduelle des murs s'évapore avant de reboucher les trous.
La durée peut variée de 15 à 90 jours suivant l'épaisseur des murs et leur taux d'humidité, etc...

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

PROSTOP+

TRAITEMENT HYDROFUGE ANTI-SALPETRE CONCENTRE

Stockage

- Stocker **PROSTOP+** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre +5 et +25°C.
- Durée de vie : 12 mois

Sécurité

- Symboles de danger : (image)
- Corrosif.
- Contient du EC 215-181-3 HYDROXYDE DE POTASSIUM
- EC 250-807-9 POTASSIUM METHYLSILANETRIOLATE
- Phrases de risques : R34 - Provoque des brûlures.
- Phrases de sécurité : S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
- S45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- S60 - Eliminer le produit et son récipient comme déchet dangereux.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

PROTECSOL

PROTECTION DES SOLS POREUX ET POUDREUX

PRESENTATION

PROTECSOL est un produit protecteur de surface des bétons et mortiers.

Il agit par pénétration dans les interstices libres du matériau.

Il rend le support plus résistant à l'abrasion et diminue sa perméabilité à l'eau et aux huiles.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Forme : liquide
- Couleur : blanc
- Odeur : légère
- pH : 7.29
- Densité : proche de 1

Domaine d'application

Sols industriels, caves, garages, parkings, terrasses, bétons désactivés, fibres ciments, parements artificiels, etc ..

Mode d'emploi

PROTECSOL s'utilise soit en pulvérisation, soit à la brosse soit au pinceau en deux couches.
- Consommation moyenne : 1L pour 4 à 6 m^2 par couche sur support poreux. - S'applique en 2 couches.
- Attention, pour une efficacité optimale le support devra être propre, dépoussiéré, et débarrassé de toutes parties friables.
- Si nécessaire, dérocher le support à l'aide de **DECAROX** dilué à 1 volume pour 4 volumes d'eau et rincer abondamment à l'eau claire.
- Attendre 96 heures de séchage à 20°C et appliquer ensuite **PROTECSOL**.

Stockage

PROTECSOL doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

Sécurité

- Bien refermer après usage.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des gants et des lunettes lors de l'application.
- En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019